

1. Produktbeskrivelse

Nordic Flooring OFC er en 3-sjikt parkett i tykkelsen 14 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er 3,0 mm. På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner.

Parketten er bygd opp av 3 lag tre som består av slitesjikt (toppsjikt) med hardved langsgående, mellomsjikt som er tverrgående, og bunnsjikt langsgående.

Parkett fra Nordic Flooring er laget av ekte trevirke, hvor hver trebit er unik. Dette gir parketten et flott og naturlig spill. Toppsjiktet er i fransk eik.

Nordic Flooring OFC er en av både klikkparkett og limparkett. På limparkett skal bordene hellimes i notsporets overside på både kort- og langsider. Gulvet kan også hellimes til underlaget

2. Bruksområde

Nordic Flooring OFC er et parkettgulv til boligformål og kommersielt bruk (moderat).

Nordic Flooring i Old Farm - serien består av 1-stavs parkett med mattlakkert overflate, og er blant det bredeste innen parkett. Overflatebehandlingen er videre pigmentert, børstet og mekanisk håndskrappt og høvlet i ulike operasjoner. Nordic Flooring OFC skal ikke behandles etter installasjon, men med jevne mellomrom avhengig av slitasje og bruk.

3. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner: 14x226x2200mm / 15x190x1900mm

Pr. pakke: 3,43m² / 2,89m²

Slitesjikt: 3,0 mm

Leggesystem: Limes med Casco 3D lim

Kjerne: staver av heltre

Lameller: 1

Overflatebehandling: Helmatt lakkert

V-fuge: Alle fire sider

Antatt levetid/brukstid: Antatt levetid på parketten er minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at et jevnt vedlikehold følges.

4. Montering

Nordic Flooring parkett kan legges på alle tørre, rene og faste underlag som er plane.

Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 2 % for betong, 8 % for tre og 0,5 % for anhydride sparkel. Vi anbefaler at gulvbordene plasseres horisontalt i rommet der gulvet skal legges i minimum 48 timer i uåpnet emballasje. Underlaget må være plant, ikke over +/- 2 mm målt med en 2 meters rettholt. Større ujevnheter må utjevnes før legging.

Rommet skal være godt ventilert. Pakkene skal åpnes etter hvert som leggingen går frem. Før leggingen starter bør man studere mønsteret og planlegge plasseringen av bordene.

Ved montering av gulv bør bredden ikke overstige 8m og lengden over 12m før ekspansjonsfuge legges inn. Gulvet skal også deles ved overgang til nytt rom og /eller usymmetriske sammenhengende flater. Skader på gulvet på grunn av feilmontering eller fukt kan ikke regnes erstattet. Parkett vil bli påvirket av sollys og noe fargeforandring må påregnes (graden er avhengig av type treslag).

Parkettbordene må sjekkes før og under leggingen for synlige feil og mangler. Legging av gulv med synlige feil og mangler vil medføre at garantien bortfaller.

Bord som har feil og mangler kan leveres til deres forhandler og vil bli erstattet med nye. Husk alltid å ha godt arbeidslys.

Inneklima

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. For å sikre seg et godt inneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 40-70 %, og romtemperaturen må alltid ligge mellom 18-22°C. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt!

Varmepumpe

Når denne settes på, vil overflaten på parketten tørkes raskt ut, og man kan få kuling på bordene, og større sprekker i skjøtene. Dette går normalt tilbake når varmpumpen blir slått av. Det anbefales også at varmpumpen monteres høyt på veggen for at ikke tørr luft på vinteren og fuktig luft på sommeren skader gulvet. All garanti bortfaller om varmpumpen har forårsaket skader.

NB! Gulvvarme

Nordic Flooring OFC anbefales ikke å monteres på gulvvarme. Om en allikevel på egen risiko ønsker å montere på undergulv med varme anbefales det max 60W/m² i undergulv og med en temperatur på max 22°C i overflaten. Dette fordi bruk av for høy undervarme kan tørke ut gulvbordene. Temperaturen totalt sett på gulvet må aldri overstige 27°C. Rommets luftfuktighet må være mellom 35-60 % hele året med en temperatur mellom 18-22 grader. Luftfuktighet under 35 % vil tørke ut bordene og føre til kuling og glipper mellom bordene. Produsenten dekker ikke reklamasjoner hvor parkett i OFC- serien er montert på gulvvarme.

5. Garantibestemmelser

Nordic Flooring gir 25 års garanti på sine parkettgulv. Garantien dekker slitesjiktet i tørre rom i 25 år og omfatter nedsliting av gulvoverflaten. Garantien gjelder for forbruker hvor formålet er privat bolig i 25 år fra kjøpsdato og KUN hvor gulvet benyttes til boligformål. Garantien gjelder kun om gulvet er montert korrekt iht. monteringsveiledning og er rett vedlikeholdt. All garanti bortfaller om gulvet enten har blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet.

Romtemperaturen skal alltid ligge på mellom 18-22 grader hvor parkett er installert.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold.
- Sprekker, lamellslipp eller skader som følge av feil luftfuktighet, for høy gulvvarme eller feil romtemperatur. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35% -60%, og temperaturen skal aldri overstige 27°C i overflaten.
- Naturlig falming eller fargeendring på gulvet direkte forårsaket av sollys eller annen sterk lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge/nyanseforskjeller mellom prøven og selve gulvet som monteres.

- Striper, brann, uhell, insekts angrep eller force majeure.
- Glipper langsgående mellom bordene og kuring av bordene som følge av krymping, svelling og bevegelse av gulvet. (En må regne med at et spesialprodusert produkt fra OFC vil bevege seg mer enn vanlig parkett grunnet betydelig kjemisk behandling av overflaten. Garantien på gulvet dekker derfor ikke heller kuring og sprekkdannelser)

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet – slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold, vilkår og at gulvet er installert iht. norsk standard for øvrig. Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på de aktuelle bordene evt. arealet. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskifting av gulvet, tilleggskostnader som f.eks malerarbeid, flytting av innbo og lignende dekkes ikke. Følgeskader dekkes heller ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra Nordic Floorings sortiment. Garantien dekker kun nytt gulv i aktuelt rom hvor gulvet må utskiftes, og ikke i øvrige rom hvor gulvet er uskadet.

Dette dokumentet gjelder som garantibevis sammen med kjøpsfaktura. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra Kjøpsdato/ skaden ble registrert - ellers er garantien ugyldig.

Viktig! Gulvet skal nøye kontrolleres før montering. Montert gulv med synlige feil/skader, erstattes ikke.

Tre er et hygroskopisk, det vil si "levende" materiale. Parkett vil absorbere eller avgi fuktighet avhengig av luftfuktigheten i aktuell bolig. At det er "levende" og reagerer på luftfuktighet betyr videre at parketten sveller eller krymper og tilpasser seg klimaet. Det er derfor svært viktig og helt avgjørende at det er en ekspansjonsfuge inn mot vegg og andre faste gjenstander. Ekspansjonsfugen skal være på 1 cm på bredder mindre enn 6 meter, og 1,5mm pr. meter på bredder over 6 meter. For å unngå skader, tørrsprekking og lamellslipp er det svært viktig at relativ luftfuktighet under og etter legging ligger på 35-60 %. Relativ luftfuktighet leses av med et hygrometer. Et parkettgulv skal derfor ikke monteres før etter at arbeid som resulterer i unormal høy luftfuktighet er avsluttet for lengst. Maling, tapetsering, flislegging og sparkling er eksempler på et slikt type arbeid. Det er også svært viktig at undergulvet er tilstrekkelig uttørket for at skader på parketten ikke skal oppstå. Det er også viktig at temperaturen er minst 18 grader ved legging, og at parketten er akklimatisert i minimum 2-3 døgn. I mange tilfeller er det helt nødvendig og obligatorisk å bruke fuktsperre under parketten. Uansett alder på undergulvet skal det brukes fuktsperre i gulvkonstruksjon med gulvvarme, betongdekke og på rom over krypkjeller, fyrrom eller andre fuktige lokaler. Fuktsperren skal ligge rett under parketten. Du kan lett finne ut om fuktigheten i undergulvet er for høy ved å legge plast over dekket, som tapes i endene, i 60 timer. Om det er fuktig under plasten etter denne perioden MÅ fuktsperre installeres, og uansett om det er gulvvarme eller betong som undergulv. Fuktsperre skal også benyttes ved gulvvarme i trekonstruksjon. Rådfør deg med din gulvforhandler vedrørende dette.

Generelt etter montering:

Gulvet skal vaskes med en fuktig mopp eller godt oppvridd klut. Bruk et nøytralt/skånsomt vaskemiddel. Det må aldri etterlates vannspeil lenger enn 40 sekunder på gulvet, da dette vil kunne skade parketten. Alle møbler bør utstyres med filtknottes. Ikke bruk stiletthæler på gulvet. Bruk en luftfukter om vinteren i et oppvarmet rom slik at relativ luftfuktighet aldri er lavere enn 40 % RF.

6. Vedlikehold og rengjøring

Normalt vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av parkettgulv for at det skal holde seg pent i mange år. Følger du rådene under, vil du ha glede av ditt Nordic Flooring OFC gulv i mange år fremover.

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et parkettgulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor i nødvendig utstrekning matter ved inngangspartiet:

1. Gummimatte utenfor inngangsdøren
2. En matte av kokos el. i inngangspartiet

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, tørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Vedlikehold av oljet eller hardvoksoljet overflate

Det er viktig å pleie gulvets hardvoksede overflate regelmessig. På steder med stor slitasje bør gulvet jevnlig påføres hardvoksolje. Oljen danner en beskyttende hinne på gulvet. Denne regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate. Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje, henholdsvis 1 gang i året i private hjem og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor og lignende. Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet er blitt slitt og misfarget, må gulvet slipes og ny oljebehandling foretas.

Vedlikehold av mattlakkert gulv

Gulvet skal vedlikeholdes med 2-3 strøk lakk avhengig av bruk. Estimert tidsintervall for normal slitasje i bolig er 10-30år. Til kommersielt bruk oftere. Før lakkering må gulvet renses med parkettrens og videre mattslipes med pussepapir 200, slipebrett og forlengerskaft. Deretter påføres 2-3 strøk med vanntynnbar lakk.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Den regelmessige rengjøringen av et lakkert/oljet gulv er støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være nede. Det anbefales sterkt et eget parkettmunnstykke til støvsugeren. Det oljede gulvet kan også tørkes over. Ved gulvvask bør gulvet utsettes for så lite vann som mulig. Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et rengjøringsmiddel beregnet på lakkert/oljede gulv.

Reparasjoner

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter. Mindre riper

Gulvet behandles med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet ble levert i. Oljen



må deretter tørkes av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne riper, men gulvet vil være beskyttet med et lag lakk/olje og ripen vil være mindre synlig.

Større riper og skader

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk-/ olje i samme farge som gulvet er levert i. Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring.